

## Speedy Carbonium antivegetativa bicomponente per barche da regata

Codice: **6432.712**

- SUPERFICIE LISCIA E SCORREVOLE
- OTTIMO POTERE ANTIVEGETATIVO
- RAPIDA ESSICCAZIONE
- BICOMPONENTE

### CARATTERISTICHE

Antivegetativa bicomponente a matrice medio dura basata sull'utilizzo del carbonio quale componente attivo per il potenziamento delle prestazioni.  
Applicabile su barche a vela in VTR, legno, acciaio e alluminio (su fondi adeguati). Essiccazione rapida (due mani in giornata) e film liscio. Si applica a spruzzo. Dopo l'applicazione il film può essere carteggiato a umido per ottenere una superficie extraliscia.

### DATI TECNICI

Meccanismo di indurimento: evaporazione del solvente

Peso specifico: 1.79 ±0.02 kg/l

Solidi in volume: 53 %

Flash point: +25 °C

Aspetto del film: opaco

Tinta: grigio

Confezioni: 0,75 L / 2,5 L

### PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Questa antivegetativa va data su sè stessa, su superfici nuove o riportate a nuovo.  
Per sfruttare al meglio le caratteristiche di scorrevolezza di questa pittura è vivamente consigliato di non applicarla su vecchie antivegetative nemmeno se ricoperte con un isolante.  
Su superfici nuove: pulire e/o sgrassare bene la superficie ed applicare una mano di Adherglass.  
Su Speedy Carbonium: lavare ad alta pressione, ripristinare eventuali difetti e lasciar asciugare bene.

### PROCEDURE DI APPLICAZIONE

Mescolare i componenti per qualche minuto onde assicurare la completa omogeneità.  
Aggiungere il componente B al componente A nelle proporzioni indicate e mescolare accuratamente. Per ottenere le massime prestazioni dal prodotto è necessario: a) far riposare la miscela catalizzata per un tempo di induzione di circa 1 ora. b): applicare il prodotto a spruzzo (diluizione 5-10% con Diluente 6470) : due mani a minimo 6 ore di distanza (a 20°C), consigliabile un rinforzo sulla linea di galleggiamento ed il timone. c): carteggiare ad umido, dopo 24 ore dall'ultima mano, con carta abrasiva n. 600 sino a completa omogeneità della superficie.

## DATI APPLICATIVI

Codice: **6432.712**

Essiccazione completa (20°C): min 8 ore

Pot life (20°C): 48 ore

Temperatura di applicazione min/max: +5/+35 °C

Induritore: **6432.999**

Rapporto di impiego in volume: 2:1

Rapporto di impiego in peso: 67:33

Diluente: 6470

Spessore film umido per mano: 100 μ

Spessore film secco per mano: 50 μ

Resa teorica per mano: 10,6 m<sup>2</sup>/l

Tempo di ricopertura a 20°C min 4 max /

Numero di mani: 2

Note:

Dati per applicazione a spruzzo	Convenzionale	Airless
diametro dell'ugello	1.4 / 1.6 mm.	0.018 / 0.021
pressione dell'aria	3.0 / 3.5 bar	100 / 120 bar / ugello
rapporto di compressione		30 : 1

## NORME DI SICUREZZA

Durante l'applicazione in spazi ristretti, ed il seguente periodo di essiccazione, bisogna provvedere ad un'adeguata ventilazione. Il prodotto contiene solventi che possono formare con l'aria miscele esplosive se in presenza di fiamme libere, scintille o cariche elettrostatiche. Carteggiando le antivegetative si raccomanda di indossare maschera ed occhiali onde evitare di inalare il pulviscolo. Comunque carteggiare sempre a umido. Si raccomanda l'uso di occhiali e indumenti protettivi anche durante l'applicazione.

Le informazioni contenute su questa scheda tecnica, sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche che garantiscono la qualità del prodotto, se utilizzato secondo le modalità da noi consigliate e sono soggette a possibili modifiche e aggiornamenti da parte della Società. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per prodotti impiegati diversamente da quanto indicato, se non espressamente autorizzato dall'Ufficio Tecnico Veneziani.  
La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.